## 簡単・便利なスクイズ工法20Mキットもご用意しています。

## 充填に必要な用具をひとまとめ。<br>面倒な準備が省けます。

■梱包明細

| | 商品 | 入数量 |
|---|---|---|
| ① | スクイズプレート | 30枚入箱×2箱（ガイドテープ5本入） |
| ② | スクイズ液 | 1.5kgセット×3セット |
| ③ | スクイズシーラーⅡ | 320mℓ×5本 |
| ④ | 多孔ノズル | 1個 |
| | 注入ノズル | 1ヶ |
| | 手袋 | 1双 |
| | 取扱説明書 | 1部 |

※クラック幅1mm、コンクリート厚15cmを基準とします。

## 注入用の微粒子セメントもご用意しています。

### 超微粒子セメント

水で混練りするだけで、ひび割れを塞ぐ、クラック注入用超微粒子セメントです。

■アーマ#600 物理特性

| 試験項目 | 測定値 | | 備考 |
|---|---|---|---|
| 硬化体密度（g/cm³） | 1.64 | | JIS A 1110 |
| コンシステンシー（秒） | 13.7 | | JSCE-F531（JAロート） |
| ブリーディング率（%） | 3時間 | 0.9 | JSCE-F532 |
| 圧縮強度（N/mm²） | 材齢28日 | 36.7 | JIS A 1108（φ5×10cm） |
| 曲げ強度（N/mm²） | 材齢28日 | 4.2 | JIS R 5201 |
| 接着強度（N/mm²） | 材齢28日 | 3.5 | JIS A 6024 |

（試験温度：20℃）

商品　　　：アーマ#600　5kg箱（2.5kg×2）

配合比　　：アーマ#600：水=2.5：1.7（重量比）

隙間幅の目安：0.2〜1.5mm

### アーマ#600をご使用の場合は注入方法が異なります

**クラックをシールするまでの工程は共通です。**

①シール材の養生終了後、手動式ポンプ等を用いてプレート内部に水を注入します。

②可使時間内に使いきれる量のアーマ#600および水を計量。混練りは容器に水を入れ、ハンドミキサーを回転させながらアーマ#600を徐々に投入し、充分（2〜3分間）に混練りします。
※混練りしたアーマ#600はふるい目0.1mm程度のふるいを通してから使用します。

③混練りしたアーマ#600を手動式ポンプ等に充填し、専用ノズルを装填して、プレートの注入口から徐々に圧力を加えながら注入します。
（注入量:20〜30g/箇所）
※手動式ポンプの注入口にある球は取り除いて使います。

**確認・養生・仕上げは共通です。**